

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:	32688		
USO FINALE:	Abbigliamento da lavoro		
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione (UNE 40110:1994):	100% Cotone con ritardante al fuoco		
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Gabardine 3x1		
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	260 g/m ²		
Fili (ISO 7211-5:1984):	Ordito Ne16 Trama Ne12		
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Ordito 40/cm Trama 19/cm		
Altezza:	160 cm		
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1400 N
	Trama		750 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	31 N
	Trama		27 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-0,90%
	Trama		-1,10%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Umido		3
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	3-4
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
COMPORAMENTO AL FUOCO		Test Utilizzato	Risultati
Indice di classificazione(EN533):	Campione originale	EN ISO 15025:2002 - Rhoburn	3
	Campione dopo 5 lavaggi a 40°C		3
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			