

## SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

<b>TESSUTO:</b>	65140		
<b>USO FINALE:</b>	Abbigliamento da lavoro		
<b>DESCRIZIONE DEL TESSUTO</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>		
Composizione (UNE 40110:1994):	65% Poliestere 35% Cotone		
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Canvas 1x1		
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	140 g/m <sup>2</sup>		
Fili (ISO 7211-5:1984):	Teia Ne30 Trama Ne30		
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Teia 44/cm Trama 24/cm		
Altezza:	160 cm		
<b>COMPORAMENTO FISICO</b>	<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>	
Resistenza alla rottura:	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	Ordito	1100 N
		Trama	540 N
Resistenza allo strappo:	ASTM D 1424:2007	Ordito	28 N
		Trama	19 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	Ordito	-0,90%
		Trama	-0,50%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5	
<b>COMPORAMENTO DEL COLORE</b>	<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>	
Resistenza della tinta allo sfregamento:	UNE-EN ISO 105-X12:2003	Secco	4-5
		Umido	3-4
Resistenza della tinta al lavaggio:	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	Degradazione del colore	5
		Scarico del colore	4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	Degradazione del colore	5
		Scarico del colore	4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	Degradazione del colore	5
		Scarico del colore	4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	5	
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5	
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			